

FICHA TÉCNICA

Fecha de revisión: 30.10.2024

AEROSOLÉS BÁSICOS: PINTURA EN AEROSOL

Número de artículo: 26204 (negro mate), 26205 (negro semi mate),
26206 (blanco mate), 26214 (negro brillante),
26414 (blanco brillante)

Color: negro, blanco

Uso previsto: Producto de repintado de automóviles / Pintura

Características generales: Pintura acrílica de secado rápido 1K que ofrece una excelente cobertura y adhesión para diferentes superficies tratadas y no tratadas. La pintura tiene un color duradero y una buena dureza superficial.

- resistente a la decoloración y a los rayos UV
- resistente a la gasolina, los productos químicos y la sal anticongelante
- resistente al desgaste y a los arañazos

Campos de aplicación:

- | | | |
|----------------------------|------------|----------|
| ▪ metal | ▪ aluminio | ▪ madera |
| ▪ varios tipos de plástico | ▪ vidrio | ▪ piedra |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base: resina acrílica

Olor: característico

Brillo: alto brillo/mate/semi mate

Grado de brillo: brillante > 75 GU; mate 10 ± 2 GU; semi mate 45 ± 5 GU

Consumo: 1,5-2 m² (500 ml)

Resistente a la temperatura: hasta 110°C

PROCESO DE APLICACIÓN

¡Antes de usar, lea y observe cuidadosamente los textos de advertencia en la etiqueta!

■ Condiciones de procesamiento:

Úselo solo en un ambiente ventilado adecuado con un amplio suministro de aire fresco. La temperatura de procesamiento debe ser de +10 °C a +25 °C y máx. la humedad del aire no debe superar el 80%.

Consejos de procesamiento:

- El sustrato debe estar limpio, seco, libre de óxido y grasa. Retire los recubrimientos o imprimaciones viejas y sueltas
- De antemano enmascare las partes que no deben pintarse.
- Use un respirador (se recomienda el tipo A2/P3)
- Desengrasar la superficie
- Aplique una imprimación Chamäleon adecuada para la superficie.
- Después de secar lije la capa base con P400-P800
- Desengrasar la superficie nuevamente
- El aerosol debe tener temperatura ambiente
- Antes de usar agite el aerosol durante 2 minutos y rocíe una muestra
- Aplique la Pintura en aerosol en varias capas delgadas.
- La distancia a la superficie debe ser de 25 a 30 cm
- Mantenga un tiempo de evaporación de 3 a 5 minutos entre cada mano de pulverización (según el grosor de la capa)
- Limpie la válvula después de usarla (voltee el aerosol boca abajo y presione la boquilla durante aproximadamente 5 segundos)

Secado	Libre de polvo	Secado al tacto	Repintable
Temperatura del objeto 20 °C	5-10 minutos	10-20 minutos	2 horas

El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, la humedad del aire y el grosor de la laca aplicada.

Regulación COV:

Valor límite UE: Categoría B / e 840 g / l

Este producto contiene máx. 645,3 g/l g / l COV

Vida útil:

120 meses en envase original bien cerrado a temperaturas entre +10°C y +25°C

Esta versión reemplaza todas las versiones publicadas eventualmente anteriores.

Para obtener información adicional, que no figura en esta Hoja de datos técnicos, comuníquese con el proveedor en:
correo electrónico: info@chamaeleon-produktion.de

Para obtener información de seguridad, consulte la Hoja de datos de Seguridad correspondiente.