

FICHA TÉCNICA

Fecha de revisión: 16.07.2024

AGLUTINANTE PINTURA BASE - BC BINDER**Número de artículo:****51500****Color:**

transparente

Uso previsto:

Producto de repintado de automóviles / Pintura

Características generales:

Pintura base bicapa a base de solventes para recubrir total o parcialmente vehículos, motocicletas y vehículos comerciales. El recubrimiento con barnices Chamäleon 2K da como resultado un recubrimiento superior resistente a la intemperie y de alto brillo. Libre de pigmentos de plomo y cromato.

PROCESO DE PREPARACIÓN:**Endurecedor:** sin endurecedor**Dilución:** Diluyente Chamäleon UNI 322/323, adición hasta 50 %**Viscosidad de pulverización 4 mm DIN (20 °C):** 16-18 s**PROCESO DE APLICACIÓN:**

¡Antes de usar, lea y observe cuidadosamente los textos de advertencia en la etiqueta!

Condiciones de procesamiento:

Úselo solo en un ambiente ventilado adecuado con un amplio suministro de aire fresco. La temperatura de procesamiento debe ser de al menos +12 °C y máx. la humedad del aire no debe superar el 80%.

Método de aplicación	Presión	Boquilla
Pistola pulverizadora de gravedad	2,0-2,5 bares	1,2-1,3 milímetros
HVLP	2,0-2,2 bares	1,2-1,3 milímetros

Operaciones de pulverización	DFT	Consumo
2 - 3	15-20 µm	7 - 9 m2 / l

Tiempo flash-off	Entre las capas
	2-5 minutos

Secado	Repintable
Temperatura del objeto 20 °C	10-15 minutos

Consejos de procesamiento:

- Agite bien el Aglutinante BC antes de usarlo. Verifique la coincidencia de color antes de la aplicación.
- Observe los tiempos de evaporación entre las manos y deje que cada capa se seque hasta obtener un acabado mate.
- No aplique demasiado húmedo (para evitar manchas al aplicar colores de efecto).
- En caso de moteado, deje que la película comience a secarse y rocíe una capa uniforme de toque desde una distancia mayor al objeto a pintar. Al hacerlo, los pigmentos de efecto se extienden de manera más homogénea y se pueden eliminar las manchas.
- Tenga cuidado de no aplicar mucha niebla de pulverización, ya que esto puede provocar marcas y posiblemente desviaciones de color.

ATENCIÓN

No aplicar sobre productos termoplásticos.

Vida útil:

36 meses, si se almacena en recipientes originales bien cerrados.

Esta versión reemplaza todas las versiones publicadas eventualmente anteriores.

Para obtener información adicional, que no figura en esta Hoja de datos técnicos, comuníquese con el proveedor a través de: info@chamaeleon-produktion.de

Para obtener información de seguridad, consulte la Hoja de datos de Seguridad correspondiente.