

FICHA TÉCNICA

Fecha de revisión: 10.04.2025

ANTIGRAVILLA - PROTECCIÓN DE CHASIS EN AEROSOL

Número de artículo:	37014 (blanco), 37024 (gris), 37034 (negro)
Color:	blanco, gris, negro
Uso previsto:	Acabado de automóviles / Producto anticorrosión
Características generales:	<p>Protección antigrailla para chasis contra piedras y corrosión de alta calidad para la parte inferior y los huecos de las ruedas de los automóviles. El producto tiene muy buenas propiedades aislantes y amortiguadoras del sonido.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ repintable con todos los sistemas de laca▪ permanece flexible▪ muy buena adherencia▪ resistente a las influencias climáticas▪ resistente a ácidos y bases débiles

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base: resina sintética**Olor:** característico**Consumo:** 1,0-1,5 m² (500 ml)

PROCESO DE APLICACIÓN

¡Antes de usar lea y observe cuidadosamente los textos de advertencia en la etiqueta!

Condiciones de procesamiento:

Úselo solo en un ambiente ventilado adecuado con un amplio suministro de aire fresco. La temperatura de procesamiento debe ser de +12 °C a +25 °C y máx. la humedad del aire no debe superar el 80%.

Consejos de procesamiento:

- El sustrato debe estar limpio, seco, libre de óxido y grasa. Retire los recubrimientos e imprimadores sueltos viejos.

- Use un respirador (se recomienda el tipo A2/P3)
- El aerosol debe tener temperatura ambiente
- Antes de usar pruebe la compatibilidad de la superficie.
- Antes de usar agite el aerosol durante 2 minutos y rocíe una prueba
- La distancia a la superficie debe ser de aprox. de 25 a 30 cm
- Aplicar en varias capas
- Mantenga un tiempo de evaporación de 5 a 10 minutos entre cada mano de pulverización (según el grosor de la capa)
- Limpie la válvula después de usarla (voltee el aerosol boca abajo y presione la boquilla durante aproximadamente 5 segundos)

Secado	Libre de polvo	Secado al tacto	Repintable
Temperatura del objeto 20 °C	30 minutos	1 hora	2 horas

El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, la humedad del aire y el grosor de la laca aplicada.

Regulación COV:

Valor límite UE: Categoría B / e 840 g / l

Este producto contiene un máximo de 579,6 g / l de COV

Vida útil:

120 meses, si se almacena en recipientes originales bien cerrados.

Esta versión reemplaza todas las versiones publicadas eventualmente anteriores.

Para obtener información adicional, que no figura en esta Hoja de datos técnicos, comuníquese con el proveedor en:
correo electrónico: info@chamaeleon-produktion.de

Para obtener información de seguridad, consulte la Hoja de datos de Seguridad correspondiente.



CHAMÄLEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMÄLEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMAELEON-PRODUKTION.DE