

FICHA TÉCNICA

Fecha de revisión: 01.07.2024

SELLADOR DE ÓXIDOS RUST STOP

Número de artículo:	39010
Color:	transparente
Uso previsto:	Producto de repintado de automóviles/ Revestimiento protector
Características generales:	<p>El Sellador de óxidos Rust stop & sealer convierte la humedad presente en las capas de óxido en dióxido de carbono y, por lo tanto, corta la fuente de oxidación. El sustrato se cura y se sella. El producto tiene una excelente capacidad de penetración en gruesas capas de óxido y también detiene la corrosión de zinc.</p> <p>Adhesión sobre hierro, acero, aluminio y zinc.</p>

PROCESO DE PREPARACIÓN:

Endurecedor: sin endurecedor**Dilución:** listo para usar; adición de hasta un 5-10% de diluyente Chamäleon UNI 322 si se aplica con pistola pulverizadora**Viscosidad de pulverización 4 mm DIN (20°C):** 12-14s (con 5-10% de diluyente Chamäleon UNI 322)

PROCESO DE APLICACIÓN

¡Antes de usar, lea y observe cuidadosamente los textos de advertencia en la etiqueta!

Condiciones de procesamiento:

Úselo solo en un ambiente ventilado adecuado con un amplio suministro de aire fresco. La temperatura de procesamiento debe ser de al menos +12 °C y máx. la humedad del aire no debe superar el 80%.

Método de aplicación	Presión	Boquilla
Por pincel	-	-
Pistola pulverizadora de gravedad	2,0-2,5 bar	1,2-1,3 milímetros

HVLP	2,0-2,2 bar	1,2-1,3 milímetros
Operaciones de pulverización	DFT	Consumo
1 - 2	-	15 - 20 m ² / l
Tiempo flash-off	Entre las capas	Antes del secado al horno
	5-8 minutos	10-15 minutos
Secado	Libre de polvo	Repintable
Temperatura del objeto 20 °C	10-15 minutos	30-60 minutos

Consejos de procesamiento

- El sustrato debe estar limpio, seco, libre de óxido y grasa. Retire la pintura vieja/suelta y la imprimación alrededor del área a tratar.
- El óxido suelto debe eliminarse lijando en bruto.
- Aplicar con brocha o pistola de pulverización.
- Poco después de la aplicación, las capas de óxido ya están selladas y se pueden recubrir con imprimación Chamäleon 1K o 2K o masilla para carrocería.
- Reacciona con la humedad. Cierre la lata inmediatamente después de usarla.

Regulación COV:

Valor límite UE: Categoría B / e 840 g / l

Este producto contiene máx. 756 g / l de COV

Vida útil:

12 meses, si se almacena en recipientes originales bien cerrados.

Esta versión reemplaza todas las versiones publicadas eventualmente anteriores.

Para obtener información adicional, que no figura en esta Hoja de datos técnicos, comuníquese con el proveedor a través de: info@chamaeleon-produktion.de

Para obtener información de seguridad, consulte la Hoja de datos de Seguridad correspondiente.